

REJUNTE EPMAX

REJUNTE EPOXI BICOMPONENTE

DEFINIÇÃO

Rejuntamento à base de resina epóxi bicomponente de uso interno e externo, em paredes, pisos e piscinas. Ideal para rejuntamento de pastilhas de porcelana, cerâmica, porcelanatos, demais peças consultar a fábrica.

Indicado para uso residencial, comercial e industrial. Altamente recomendado para locais úmidos e em áreas que necessitem de higiene constante como em cozinhas, banheiros, lavanderias, piscinas, vestiários, laboratórios, hospitais, restaurantes, lanchonetes, supermercados, indústrias alimentícias, shopping centers.

Indicado para junta de 1mm a 15mm.

O REJUNTE EPMAX tem sensibilidade a raios UV, principalmente as cores claras, se exposto a esses raios tendem a amarelar com o passar do tempo.



PREPARO E APLICAÇÃO

- O rejuntamento deve ser realizado 72 horas após o assentamento das peças ou de acordo com o tempo de secagem da argamassa colante utilizada.
- Limpar bem as juntas da peça que será rejuntada com auxílio de uma escova para retirada de poeiras, sujeiras e outros resíduos que possam impedir a boa aderência do produto.
- Limpar as peças com uma esponja ou um pano úmido para não contaminar o REJUNTE EPMAX.
- Misturar as partes A e B (catalisador e resina) no próprio balde com o auxílio de um misturador mecânico ou de uma espátula de aço até obter a total homogeneização do produto.
- Não misturar o REJUNTE EPMAX com água ou solvente.
- O tempo de utilização do produto depois de preparado é de 60 minutos ou conforme a temperatura do ambiente.
- Com auxílio de uma espátula de plástico ou uma desempenadeira de borracha, aplicar REJUNTE EPMAX pressionando o produto para dentro da junta, tomando-se o cuidado de não deixar espaços vazios no fundo das juntas.
- Remover o excesso da superfície da peça aplicada com a própria espátula de plástico ou desempenadeira de borracha.

LIMPEZA

Nunca utilizar ácido para limpeza.

Fazer a limpeza final no máximo 30 minutos após a aplicação utilizando esponja macia, limpa e molhada sem remover o rejuntamento em movimentos circulares, retirando o resíduo do REJUNTE EPMAX sobre as peças e finalizando o acabamento do produto. Realizar a limpeza enquanto o produto ainda estiver úmido, pois uma vez impregnado sobre o revestimento, será de difícil remoção.

DADOS TÉCNICOS

Composição:

Componente A: Resina epóxi, agregados minerais, aditivos e pigmentos.

Componente B: Catalisadores orgânicos.

Embalagem:

Pote com 1kg

Largura de junta:

De 1mm até 15mm

Consumo:

Consultar o fabricante

Temperatura de Trabalho recomendado:

Temperatura do ar entre 18°C e 23°C

Tempo de Utilização:

60 minutos à 23°C. Em temperatura ambiente acima 23°C, o tempo de utilização deve ser reduzido e abaixo o produto se torna bastante denso, dificultando a aplicação.

Superfície de aplicação indicada:

Cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de porcelanas. Demais peças consultar a fábrica

Não indicado:

Em paredes e pisos sujeitos às temperaturas inferiores a -10°C e superiores 80°C.

Liberação de Tráfego:

Todo tráfego em áreas internas e externas, após 24 horas à 23°C. Para necessidade de resistência química liberar após 7 dias.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES.

- *Em placas de pastilhas com pedras, mármore, espelhos, pastilhas de inox e cobre, pastilhas de vidro fosco e peças com superfície irregular ou texturizada não recomendamos o uso do REJUNTE EPMAX porque podem ocorrer manchas ou podem apresentar dificuldade na remoção de resíduos do rejuntamento.*
- *Revestimentos com aplicações em ouro ou prata e com saliências ou reentrâncias, podem estar sujeitos à manchas e riscos. Recomendamos consultar o fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejuntamento.*
- *Não aplicar REJUNTE EPMAX em áreas externas em dias de chuva.*
- *Proteger área aplicada da chuva por 24 horas.*
- *Em piscinas durante a aplicação, proteger com uma lona do calor do sol e da água da chuva.*
- *Encher a piscina com água após 7 dias do término do rejuntamento.*
- *Verificar as ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.*
- *Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Em caso de contato com olhos ou pele lavar com água em abundância e persistindo a irritação, procurar um médico.*
- *Inalação: Levar a um ambiente fresco e ventilado.*
- *Ingestão: Não provoque vômito, procurar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.*
- *Descartar resíduos do material em estabelecimento autorizado, de acordo com lei ambiental vigente.*

ESTOCAGEM E VALIDADE.

Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de no máximo 5 baldes, na sua embalagem original fechada.

Válido por 12 meses a partir da data da fabricação impressa na embalagem, desde que seguidas às orientações de estocagem.

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que a estocagem, o preparo e aplicação tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções da embalagem.